




reyfilm bio

paillage naturel biodegradable

PROPRIÉTÉS	VALEUR	UNITÉ	NORME
Caractéristiques dimensionnelles			
Épaisseur nominale	15	µm	ISO 4591
Caractéristiques mécaniques			
Contrainte en traction à la rupture			
MD	20	MPa	ISO 527-3
TD	17	MPa	ISO 527-3
Allongement à la rupture en traction			
MD	200	%	ISO 527-3
TD	350	%	ISO 527-3
Résistance au choc (F50)			
Mesure sur film à plat	130	g	ISO 7765-1
Caractéristiques optiques			
Transmittance lumineuse totale	89	%	EN 2155-5
Caractéristiques additionnelles			
Durabilité (*)	1	saisons	

(*) Sous un climat de radiation 140 - 160 kLangley/an (pour différente condition de radiation ou différence d'épaisseur, nous consulter)
Les valeurs et résultats indiqués sur cette fiche Produit sont le résultat de notre expérience et sont exprimés comme orientation. Les circonstances et conditions sous lesquelles cette information peut être utilisée nous sont inconnues, par conséquent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à cause de perte ou dommage résultants. Les informations données ne sont en aucun cas des spécifications du produit, dont les références seront données dans les contrats ou commandes.

ID 30 STD - 26.08.2022



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

@reyenvas
 @reyenvas
 @reyenvas_sevilla



reyenvas
www.reyenvas.com